



EPOXY REPAIR STICK

2-COMPONENTEN EPOXY STICK



OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 24 maanden na productie.

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

2-Componenten epoxy kneedmassa voor permanente reparaties en restauraties van vrijwel alle materialen.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het repareren en het dichten van lekken, gaten en scheuren in o.a. leidingen, radiatoren, boilers, afvoeren, luchtkanalen, dakgoten en opslagtanks. Hecht o.a. op metaal, staal, koper, aluminium, ijzer, zink, PVC, hout, kunststoffen, keramiek, tegels, aardewerk en beton.

Niet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), PTFE en bitumen.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer snelle uitharding
- Gemakkelijk te verwerken zonder gereedschap
- Krimpvrij
- Hecht ook op vochtige ondergronden
- Kan binnen en buiten gebruikt worden
- Slijpen, boren, zagen mogelijk na uitharding
- Overschilderbaar
- Chemicaliënbestendig
- Waterbestendig

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +15°C en +25°C.

Persoonlijke bescherming: Draag handschoenen.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed schoon en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Gladde ondergronden opschuren.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Benodigde hoeveelheid afsnijden en folie terugplaatsen. Zeer goed (minimaal 1 minuut!) kneden tot een homogene grijze massa. Binnen 2 minuten na het kneden verwerken. Product stevig aandrukken totdat uitharding merkbaar is. Overtollig product met een vochtig (plamuur)mes verwijderen. Binnen 5-10 minuten is uitharding merkbaar. Na volledige uitharding (30 minuten) is boren, zagen, schuren en overschilderen mogelijk. Na gebruik handen direct goed wassen met water en zeep.

Aandachtspunten: Vingerafdrukken kunnen voor uitharding worden verwijderd door te wrijven met water of met een vochtige doek.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.